

带自粘层的SBS弹性体改性沥青防水卷材

产品介绍

带自粘层的SBS弹性体改性沥青防水卷材是以SBS改性沥青为浸渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、玻纤毡等为胎基，上表面以厚韧聚乙烯保护膜、细砂、矿物粒料为隔离材料，可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成。经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序制成冷施工带自粘层的SBS弹性体改性沥青防水卷材，具备较好的弹性、低温柔性等性能。



产品特点



技术性能指标

执行标准：GB/T 23260-2009《带自粘层的防水卷材》

序号	项目	指标
1	剥离强度/(N/m)	卷材与卷材
		卷材与铝板
2	浸水后剥离强度/(N/m)	
3	抗冲击性能	
4	自粘面耐热性	
5	持粘性/min	

注：产品主体材料按照 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》产品标准规定进行实验检测

适用范围

- ◆ 工业与民用建筑的屋面及地下室、桥梁、隧道、停车场、游泳池等没有动火条件的防水工程。

施工方法和要点

1. 基层处理

- 1.用扫帚、高压吸尘机进行基层清理,保持坚实平整、无杂物。
- 2.对基层涂刷基层处理剂,基层处理剂要求涂刷均匀。

2. 卷材铺贴

- 1.在处理好的基面上铺贴卷材。按照基层形状,弹线定位,铺设并直相邻卷材,长短边搭接宽度须符合国家相关标准要求。
- 2.大面铺设卷材:应该向后拖到并撕去隔离纸,使自粘面与基层表面形成良好的初步粘结。节点部位附加层完成后进行大面积铺设卷材,按照已经弹好的基准线细心校正卷材位置,打开卷材进行铺贴,铺贴时卷材自粘面朝上,第二幅卷材在长边方向与第一幅卷材的搭接按照卷材上的搭接指导线进行铺设,搭接宽度不小于80mm;搭接时保证搭接处干净、干燥没有灰尘,重复上述操作,直至铺设完成。
- 3.防水层施工好后,应全面检查质量,防水层应平整,不得有鼓泡、皱褶、脱落和大的起壳等现象。粘结性能良好,侧推无松动、脱落,不得有渗漏或积水现象。
- 4.严禁在雨、雪等恶劣气候条件下施工。
- 5.基层表面需平整、干燥、无灰尘、无起砂、无松动。
- 6.女儿墙、阴阳角部位须做好45度圆弧形,排气孔等异形部位须抹成圆角八字坡。
- 7.根据卷材的铺贴方向,确定卷材的铺设位,用粉线在基上弹出铺贴基准线
- 8.卷材与基层的粘结,卷材与卷材的粘接必须牢固、无裂缝、无翘边,搭接部位封闭严密。
- 9.卷材搭接:长边搭接不小于8cm,短边搭接不小于10cm,同层相邻两幅卷材接茬应不小于50cm。
- 10.施工过程中应严格执行相关标准进行操作。

包装、贮存与运输

- ◆ 贮存和运输时,不同类型、规格的产品应分别堆放,不应混杂。避免日晒雨淋,注意通风。贮存温度不应高于50℃,立放贮存只能单层,运输过程中立放不超过两层。运输时防止倾斜或侧压,必要时加盖苫布。
- ◆ 在正常贮存、运输条件下,贮存期自生产之日起为一年。